

**Выберите продукт
в соответствии
с требованиями
вашего применения**



Поврежденные металлические детали

LOCTITE EA 3463
LOCTITE EA 3471
LOCTITE EA 3475
LOCTITE EA 3478

Поврежденные резиновые детали

LOCTITE PC 7352

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ
HENKEL**

о полном ассортименте средств
для восстановления.

**Поврежденные металлические
детали**



**LOCTITE
EA 3463**
Быстрый ремонт



время жизни: 3 мин.



Скорость полимеризации:
10 мин.

Основа: Металл
Форма: Разминаемая руками шпатлевка



**LOCTITE
EA 3471**
Шпатлевка
со стальным
наполнителем



время жизни: 45 мин.



Скорость полимеризации: 12 ч

Основа: Металл
Форма: Наносимая шпателем



**LOCTITE
EA 3475**
Шпатлевка с
алюминиевым
наполнителем



время жизни: 45 мин.



Скорость полимеризации: 12 ч

Основа: Алюминий
Форма: Наносимая шпателем



**LOCTITE
EA 3478**
Высокая прочность



время жизни: 20 мин.



Скорость полимеризации: 6 ч

Основа: Металл
Форма: Наносимая шпателем

**Поврежденные резиновые
детали**



**LOCTITE
PC 7352**
Ремонт резиновых изделий



время жизни: 4 мин.



Скорость полимеризации: 2 ч

Основа: Резина
Форма: Пастообразная

Оборудование

ПИСТОЛЕТЫ

Пневматический



Ручной



Дополнительная информация о продукции/оборудовании приведена на странице 128.

LOCTITE EQ HD14
400 мл
Двойной картридж
Пневматический
пистолет
1:1 – 10:1
№ 2693825

LOCTITE EQ HD14
400 мл
Двойной картридж
Ручной пистолет
1:1 – 10:1
№ 2693823

Статический смеситель:
TEROSON ET QUAD STATMIX BIG10PC
№ 780805

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ И РТИ

Продукт	Фасовка	Расход продукта на упаковку	Цвет	Прочность на растяжение (Н/мм ²)	Растяжение (%)	Твердость по Шору А	Время жизни (мин.)	Функциональная прочность через (часов), 25 °С
РЕМОНТ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ								
LOCTITE PC 7352	400 мл	Упаковка на 650 см ² при толщине слоя 6 мм	Смесь: черный	15	850	70	4	2

ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Продукт	Фасовка	Расход продукта на упаковку	Цвет	Прочность на сжатие (Н/мм ²)	Прочность на растяжение (Н/мм ²)	Твердость по Шору D	Время жизни (мин.)	Функциональная прочность, 25 °С
ПАЛОЧКА								
LOCTITE EA 3463	114 г	Упаковка на 45 см ² при толщине слоя 6 мм	Черный металллик	50	18	≥70	3	10 мин.
ШПАТЛЕВКА								
LOCTITE EA 3471	500 г	Упаковка на 470 см ² при толщине слоя 5 мм	Серая шпатлевка	70	50	82	45	12 ч
LOCTITE EA 3475	500 г	Упаковка на 450 см ² при толщине слоя 6 мм	Серая шпатлевка	70	50	85	45	12 ч
LOCTITE EA 3478	453 г	Упаковка на 232 см ² при толщине слоя 6 мм	Серая шпатлевка	125	38	86	20	6 ч

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА LOCTITE

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ДЕТАЛЕЙ

services.loctite.us