

Выберите фиксатор, соответствующий условиям вашего применения



ДЕМОНТАЖ

Фиксаторы средней прочности

LOCTITE 243
LOCTITE 248
LOCTITE 2400**
LOCTITE 290

Фиксаторы низкой прочности

LOCTITE 222

Фиксаторы высокой прочности

LOCTITE 270
LOCTITE 277
LOCTITE 2700**
LOCTITE 2701



* Продукты, оптимизированные требованиям охраны труда и здоровья, особо обеспечивающие безопасность людей. Повышение безопасности при производстве, нанесении и конечном использовании готового изделия.



** Химическая формула была модернизирована, для обеспечения лучшего отверждения на цинк-ламельных поверхностях, при сохранении неизменно высоких параметров полимеризации на поверхности активных и пассивных металлов. Данное улучшение было достигнуто без ущерба для каких-либо важных характеристик составов, таких как адгезия к поверхности активных материалов, полимеризация на пассивных поверхностях, химическая стойкость или срок годности.

LOCTITE 2400 сохраняет сертификаты WRAS, DVGW и Немецкого института гигиены, а также полностью соответствует Спецификации материалов LOCTITE предыдущей версии.

LOCTITE 2700 сохраняет сертификаты WRAS и Немецкого института гигиены, а также одобрение DVGW. Этот обновленный продукт полностью соответствует Спецификации материалов LOCTITE предыдущей версии.

Фиксаторы средней прочности



LOCTITE 243

Универсальное применение



Прочность и демонтаж:

Демонтаж с помощью стандартного ручного инструмента



Форма: жидкость



Термостойкость:
180 °C

Вязкость: 2.150 мПа·с
Момент срыва: 26 Нм
Начало фиксации: 10 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 248

Без капель и грязи



Прочность и демонтаж:

Демонтаж с помощью стандартного ручного инструмента



Форма: карандаш (Stick)



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: Полутвердая паста
Момент срыва: 25 Нм
Начало фиксации: 5 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 2400**

Охрана труда и здоровья*



Прочность и демонтаж:

Демонтаж с помощью ручного инструмента



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 350 мПа·с
Момент срыва: 25 Нм
Начало фиксации: 10 мин.
Время полного отверждения: 24 ч



LOCTITE 290

Капиллярный состав



Прочность и демонтаж:

Демонтаж с помощью ручного инструмента



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 40 мПа·с
Момент срыва: 10 Нм
Начало фиксации: 20 мин.
Время полного отверждения: 24 ч

Фиксаторы низкой прочности



LOCTITE 222

Универсальное применение



Прочность и демонтаж:

Демонтаж с помощью ручного инструмента



Форма: жидкость



Термостойкость:
150 °C

Вязкость: 1.200 мПа·с
Момент срыва: 6 Нм
Начало фиксации: 20 мин.
Время полного отверждения: 24 ч

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

Продукт	Фасовка Размер	Цвет	Особенности	Вязкость (мПа·с)	Тиксотропность (Да / Нет)	Момент срыва/ Преобладающий крутящий момент (Нм)	Диапазон рабочих температур (°C)	Начало фиксации (мин.)
ФИКСАТОРЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 222	10 мл, 50 мл, 250 мл	Пурпурный	Для винтов небольшого диаметра, универсальное применение	1.200	Да	6/4	от -55 до +150	20
ФИКСАТОРЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 243	5 мл, 10 мл, 24 мл, 50 мл, 250 мл	Синий	Универсальный, пассивные и слегка замасленные поверхности	2.150	Да	26/5	от -55 до +180	10
LOCTITE 248	9 г, 19 г	Синий	Легкое нанесение, полутвердый в форме карандаша	Полутвердая паста	-	23/Нет данных	от -55 до +150	5
LOCTITE 2400	50 мл, 250 мл	Синий	Универсальное применение	350	Да	25/2	от -55 до +150	10
LOCTITE 290	50 мл, 250 мл	Зеленый	Капиллярный, для собранных деталей	40	Нет	10/29	от -55 до +150	20
ФИКСАТОРЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ								
LOCTITE 270	10 мл, 50 мл, 250 мл	Зеленый	Универсальный, пассивные и слегка замасленные поверхности	500	Нет	33/33	от -55 до +180	10
LOCTITE 2700	50 мл, 250 мл	Зеленый	Универсальное применение	450	Нет	37/45	от -55 до +150	5
LOCTITE 2701	5 мл, 250 мл	Зеленый	Для пассивных поверхностей	700	Нет	38/40	от -55 до +150	10
LOCTITE 277	50 мл, 250 мл	Красный	Идеален для болтов большого диаметра с крупной резьбой	7.000	Да	32/32	от -55 до +150	45

**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РЕЗЬБОВЫХ
ФИКСАТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ:**

threadlockers.loctite.us